



Область применения

КНАУФ-Сатенгипс сухая шпаклевочная смесь на основе гипсового вяжущего с полимерными добавками. Предназначена для шпаклевания плоских бетонных, пенобетонных поверхностей, поверхностей ГКЛ и ГВЛ, любых штукатурок слоем от 1 мм до 3 мм внутри помещений. Для заделки стыков ГКЛ и ГВЛ не применять!

Технические характеристики

Толщина слоя минимальная:	0,2 мм
Толщина слоя максимальная:	5 мм
Максимальный размер зерна менее	0,09мм
Расход сухой смеси при слое 1мм	~ 0,8 кг/м ²
Высыхание слоя 1мм при температуре 20°С и влажности воздуха 60%	~ не менее 24 часов
Прочность:	
при сжатии:	> 2,5 МПа
при изгибе:	> 1,0 МПа

Расход материалов

Около 1 кг на 1 м² при толщине слоя 1 мм.

Упаковка и хранение

Смесь КНАУФ-Сатенгипс фасуется в бумажные мешки по 10, 20, 25 кг. Мешки хранить в сухом помещении на деревянных поддонах. Материал из поврежденных мешков пересыпать в целые и

использовать в первую очередь.
Срок хранения в неповрежденной упаковке 6 месяцев.

Подготовка поверхности

Поверхность, предназначенная для шпаклевания, должна быть сухой, очищенной от грязи, пыли и обработана грунтовкой. Температура основания и окружающего воздуха должна быть не ниже +5°C.

Порядок работ

КНАУФ-Сатенгипс засыпать в емкость с чистой холодной водой до отметки уровня воды (в соотношении 1 кг: ~0,75 л.). Через 2-3 минуты перемешать вручную или строительным миксером на малых оборотах до получения однородной, не содержащей комков массы. Не допускается добавление в шпаклевку других материалов, так как это ведет к значительному ухудшению ее свойств. При выравнивании значительных неровностей, следует затворить более густую консистенцию. Время работы с растворной смесью до 100-120 минут.

Схватившейся раствор шпаклевки не использовать, добавление воды и перемешивание не обеспечивают восстановление его рабочих свойств. Все последующие работы (оклейка обоями, окраска) должны проводиться только полного высыхания материала. Возможные неровности удалить шлифованием. Оборудование и инструменты сразу после использования промыть водой. Загрязненные емкости и инструменты сокращают время использования растворной смеси.

ГИПСОВЫЕ СУХИЕ СМЕСИ МОГУТ БЫТЬ РАЗЛИЧНОГО ЦВЕТА – ОТ БЕЛОГО ДО СЕРОГО И ДАЖЕ РОЗОВОГО. ЭТО ОБЪЯСНЯЕТСЯ НАЛИЧИЕМ ПРИРОДНЫХ ПРИМЕСЕЙ В ГИПСОВОМ КАМНЕ. ЦВЕТ СМЕСИ НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ НА ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

@ info@knauf.uz

▶ www.knauf.uz

КНАУФ оставляет за собой право вносить изменения, не затрагивающие основные характеристики материалов и конструкций. Все технические характеристики обеспечиваются при использовании рекомендуемых фирмой КНАУФ материалов. Все указания по расходу, количеству и применению материалов являются расчетными и в случаях, отличающихся от указанных, должны уточняться. За дополнительной консультацией следует обращаться в технические службы КНАУФ