



Quruq qurilish aralashmalari

KNAUF-Perlfiks



01/2023

KNAUF-Perlfiks

Gipsli montaj yelimi

Qo'llanish sohasi

KNAUF-Perlfiks maxsus qo'shimchalar qo'shilgan yopishqoq gips asosidagi quruq montaj aralashmasidir. KNAUF-qoplamlar (GKQ), izolyatsion materiallarni (mineral plitalar) noteke yuzali g'isht, beton, suvoq, g'ovakli beton asosli devorlarga yopishtirish, paxtarolli plitallarni (PTP) montaj qilish mo'ljallangan. Faqat xona ichida qo'llaniladi.

Qadoq va saqlash

KNAUF-Perlfiks 30 kg vazndagi qog'oz qopchalarda qadoqlanadi. Qopchalar quruq xonalarda yog'och tagliklarda saqlanadi. Yirtilgan qopchalardagi material birinchi navbatda ishlatalib yuboriladi. Shikastlanmagan qadoqda saqlash muddati - tayyorlangan sanasidan boshlab 6 oy. Tayyorlangan sanasi qopchaning yonboshida ko'satilgan. Saqlash muddati o'tgan mahsulot va qadog'i maishiy chiqindi sifatida utilizatsiya qilinadi.

Texnik xususiyatlari

- Mustahkamligi;
- siqilishda: $\geq 3,0$ MPa;
- egilishda: $\geq 1,2$ MPa;
- Adgeziya: $\geq 0,3$ MPa.

Yuzani tayyorlash

Qorishma yuzada noteke qotishidan saqlanish uchun KNAUF-Multigrund gruntuvkasi bilan ishlov beriladi. Silikat g'isht terilgan devorlar va gazli penobeton bloklarga KNAUF-Multigrund gruntuvkasi bilan ishlov beriladi. Zich, silliq, namlikni kam shimuvchi va shimmaydigan yuzalar, masalan, beton, sement suvoq, ariqcha-or'kachli va penopolistirol plitalar yelimning yuza bilan adgeziyasi (birikishi) yaxshilanishi uchun KNAUF-Betokontakt gruntuvkasi bilan ishlov beriladi. Surtigandan keyin gruntuvka quyidagi muddatlarda quritiladi: KNAUF-Multigrund - 6 soat, KNAUF-Betokontakt - 12 soat. Gruntuvkalangan yuzaga chang tushishiga yo'l qo'yilmaydi.

DIQQAT!

KNAUF kompaniyasi boshqa ishlab chiqaruvchilar gruntuvkalari ishlatalishi natijasidagi yuzaning sifati va uzoq xizmat qilishini kafolatlamaydi.

Materiallar sarfi

Material sarfi 1 kv. m gipskarton qoplamaga yo'qotishlarni hisobga olmagan holda ko'satilgan.

Material	O'lchov birligi	Miqdori
KNAUF-Perlfiks	kg	5
KNAUF-Betokontakt	kg	0,23
KNAUF-Multigrund	kg	0,2

Asboblar

- 50-90 litri plastmassa bak;
- Mikser ($N \geq 800$ Vt);
- Zanglamaydigan po'latdan kurakcha.

MUHIM!

Quruq gips aralashmalar turli rangda bo'lishi mumkin - oqdan tortib, to kulranggacha, hatto, pushti bo'lishi mumkin. Bu gips toshida tabiiy qo'shimchalar mavjudligi bilan tushuntiriladi. Aralashma rangi uning xususiyatlari hech qanday ta'sir qilmaydi.

Ishlar tartibi

Ish o'tkazish sharoitlari

Ish o'tkazishda xona harorati $+5^{\circ}\text{C}$ dan kam bo'lmasligi zarur. KNAUF-qoplamlarni yopishtirish ishlari uning o'zgartirilishiga aloqador barcha ishlar yakunlangandan keyin ekspluatatsion harorat-namlik rejimida o'tkazilishi kerak, bunda gipskarton qoplamalarning chiziqli qiyshayishi oldi olinadi. Masalan, xonada pol quyish yoki tekislash ko'zda tutilgan bo'lsa, ular quritilgandan keyin GKQ yopishtirish kerak.

Montaj qorishmasini tayyorlash

Bir qopga (30 kg) 15-16 l suv hisoblab, plastmassa bakka toza sovuq suv quylidi, KNAUF-Perlfiks quruq aralashmasi sepiladi va bir xil, qumoqlarsiz massaga aylangunicha qurilish mikseri bilan aralashdiriladi Zaruriyatga ko'ra, suv yoki quruq aralashma qoshiladi va yana aralashdiriladi. Quruq aralashma qorishishi uchun suv harorati $+5^{\circ}\text{C}$ va $+30^{\circ}\text{C}$ orasida bo'lishi kerak. Undan issiqroq suv yelim qorishmaning suv tutish xususiyatini yomonlashtiradi va uning yopishtirish xususiyatini pasaytiishi mumkin. Qorishmaga boshqa komponentlar qo'shish mumkin emas!

Montaj aralashmasini qorishtirish ishlari davomiyligi ~ 30 daqiqa. Kirlangan idishlar va asbob-uskunalar materialni qo'llash davomiyligi qisqarishiga olib keladi.

Yopishtirish

KNAUF-Perlfiks montaj aralashmasi qoplama bo'ylab bir qator (9,5 va 10 mm qalinlikdagi KNAUF-qoplamlar uchun - ikki qator) o'rtadan 35 sm oralidqa porsiyalab (bir kurakcha) hamda perimetr bo'ylab minimal oralidqa surtib chiqiladi.

O'rnatiladigan panel asosga zich taqaladi va reyka orqali yengil zarbalar bilan berkitmaning bir xil yuzasiga keltiriladi. KNAUF-qoplamaning holatini yelim qorishmasi surtilganidan keyin 10 daqiqa davomida to'g'rilash mumkin. Agar berkitma ostidagi asos yuzasi juda notejis bo'lsa (20 mm dan ortiq), u holda KNAUF-Perlfiks qorishmasi va 10 sm kenglikdagi KNAUF-qoplama polosalari yordamida montaj yuzasi oldindan shakkantirib olinadi (qarang: Texnik varaqqa 61-bet). Mineral uvadali plitalarni mahkamlashda avvaldan plitaning butun yuzasiga KNAUF-Perlfiks qorishmasi kurakcha bilan yupqa qilib yedirib surtish kerak. KNAUF-Perlfiks qorishmasini KNAUF-qoplamasini va izolyatsion materiallar yuzasiga surtishda qorishmaga suv yoki quruq aralashma qo'shish mumkin emas!

Ish tugagach darhol asbob-uskunalar suv bilan yuvilishi lozim.

KNAUF-gipsli plitalarini (AO'P) montaj qilish va choklarini yamash KNAUF-gipsli plitalarini montaj qilishda KNAUF-Perlfiks qorishmasi pastki qatordagи plita ariqchasiga va vertikal ko'ndalang ariqchaga solinadi. Toshib chiqib qolgan qorishma darhol sidirib olib keyin ishlatiladi. Montaj tugaganda pardevordagi notejisliklar silliqlanadi yoki shpaklyovkalanadi.

Toshkent shahri, Qoratosh ko'chasi, 2A

@ info-uz@knauf.com

www.knauf.uz

KNAUF material va konstruksiyalarning asosiy parametrlariga ta'sir qilmaydigan o'zgarishlarni kiritish huquqini o'zida saqlab qoladi. Barcha texnik xususiyatlar KNAUF firmasi tavsya qilgan materiallardan foydalangan holatdagina ta'minlanadi. Materialarni qo'llashga doir barcha ko'rsatmalar muayyan hisob-kitobga asoslangan bo'lib, ko'satilganidan farq qilgan holatda aniqlashtirilishi talab etiladi. Qo'shimcha maslahat uchun KNAUF texnik xizmatiga murojaat qiling.